

### Полиуретановый клей для деревянных полов

#### Описание

ISOMAT AK-PARQUET – полиуретановый клей для прочного крепления деревянных полов. Его преимущества:

- Превосходная прочность сцепления.
- Высокая стойкость в температурном диапазоне от -40°C до +90°C.
- Свойства звукоизоляции.
- Постоянная эластичность и высокая механическая прочность.
- Очень хорошее сцепление с различными типами оснований.
- Допускается окрашивание.
- Готовый к применению, не требует смешивания компонентов.
- Не содержит воду или растворители и не вызывает взбухания дерева.

#### Область применения

Применяется для укладки всех видов паркета (массивной паркетной доски, ламинированного паркета и т.д.), наборного паркета больших и маленьких размеров на цементные основания, керамическую плитку, мрамор, мозаику, металлические основания. Является идеальным основанием для полов с подогревом.

#### Технические характеристики

Вид:	пастообразный
Цвет:	бежевый
Плотность:	1,45 кг/л
Образование пленки:	45 мин
Время выдержки:	3мм/ 24часа (23°C, 50% R.H)
Твердость по Шору (А):	50±5
Прочность на разрыв (ISO 8339) :	1,5 Н/мм <sup>2</sup>

Удлинение на разрыв (ISO 8339): 400%

#### Инструкции

##### 1. Подготовка основания

Основание должно быть сухим, обеспыленным, обезжиренным, без отслоений и т.д.

##### 2. Нанесение

Клей нанести на подготовленное основание и равномерно распределить по поверхности с помощью зубчатого шпателя. После этого элементы деревянного пола слегка прижать к нанесенному клею, чтобы их нижняя часть пропиталась им. Шлифовка производится только через 24 часа после укладки паркета в зависимости от температуры окружающей среды. Тем не менее рекомендуется подождать 2-3 дня для полной стабилизации поверхности деревянного пола.

#### Расход

1,2-1,4 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от размера зубьев шпателя и типа поверхности.

#### Упаковка

ISOMAT AK-PARQUET поставляется в пластмассовых ведрах по 12 кг (каждое ведро содержит 2 алюминиевых пакета по 6 кг).

#### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления в сухих помещениях при невысоких температурах.

## Важные пометки

- Вязкость клея зависит от температуры. При низких температурах клей становится более густым и наоборот.
- Для полов с подогревом отопление должно функционировать в течение двух недель до укладки паркета.
- Влажность дерева должна быть в рекомендуемых пределах.
- Влажность основания должна быть в пределах, предусмотренных для нанесения деревянных полов.
- Влажность воздуха должна быть между 40% - 70% и температура от +10°C до +35°C.
- Изучите инструкции о предотвращении риска и советы о мерах безопасности, которые указаны на упаковках.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
**www.isomat.net e-mail: info@isomat.net**